

# AFCONA – 3037



## 化学成份

高沸点烃类、酮类、醚类溶剂和高相容性聚硅氧烷的混合物。

## 产品简介

专为热塑性体系设计的防刷痕助剂，所有烤漆的防爆孔（针孔）助剂，也可用作溶剂型涂料的流动助剂。

## 产品特性

AFCONA-3037是一个高沸点溶剂的混合物。它也含有高相容性聚醚改性的有机硅，因此，它也拥有进一步改进油漆流平性的功能。

它的低挥发度和良好的溶解力的平衡，使AFCONA-3037非常适宜用于热塑型体系，像硝基和热塑性丙烯酸酯树脂体系涂料，作为防泛白（露点效应造成的弊病）助剂。

AFCONA-3037也能用于氯化橡胶涂料和其他氯化聚合物涂料，防止油漆和喷涂时产生的条纹，拉丝等问题。

在烤漆体系，常常会发生溶剂的沸腾和溶剂爆孔的弊病。AFCONA-3037附有防止的体系溶剂的沸腾和溶剂爆孔的弊病的功能。

AFCONA-3037也可用作所有溶剂型涂料体系的流动助剂。此外，AFCONA-3037内含有的聚硅氧烷会进一步改进油漆体系的流平性和防缩孔性。AFCONA-3037溶解力的平衡组合，使它与几乎所有的溶剂型涂料体系都相容。

## 产品规格

密度	0.77 - 0.81 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.420 - 1.435 (25°C)
闪点	45 °C
外观	透明至略微雾影无色液体(25°C)

## 添加量

总配方的 3 - 5%

## 添加方法

AFCONA-3037可以在生产过程中任何阶段加入。也可以在现场添加，至少需要搅拌将它混入涂料体系。

## 储藏

AFCONA-3037应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

20 公斤和 160 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适用性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本