

# AFCONA – 7466



## 化学成份

聚有机羧酸

## 产品简介

AFCONA-7466 是特殊设计的高官能度聚合有机羧酸，用作能防止沉淀，抑制分色和浮色的润湿分散剂

## 产品特性

AFCONA-7466 推荐应用于各类不饱和聚酯体系，乙烯基树脂，环氧树脂体系，和聚氨酯弹性体等。

AFCONA-7466 能够有效地帮助带有颜料和填料的体系保持储存稳定，抑制沉降，并在复合调色的色浆体系中稳定颜色，去除发花，和分色。

AFCONA-7466 不含有有机硅。在需要有机硅表面助剂进一步提高表面平整和光泽程度时，可以与 AFCONA-7300 拼用。

## 产品规格

不挥发份	50-54%(120°C,30 分钟)
溶剂	芳烃溶剂/二异丁酮
密度	0.94-0.96 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
酸值	120-180 mgKOH/g
闪点	49°C
外观	棕色透明液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1-2.0 %  
对颜料量的 0.5-5.0%

## 添加方法

AFCONA-7466 推荐在颜料研磨前添加入研磨配方，混合均匀。在后添加的情况下，需要更高的用量和高剪切力才能达到效果。

## 储藏

AFCONA-7466 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 190 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本