

AFCONA - S531



化学成份

改性有机硅润湿剂

产品简介

AFCONA-S531 是一款用于辐射固化体系和溶剂工业涂料体系分散无机粉料的润湿分散剂。

产品特性

AFCONA-S531 是一款高效的润湿分散剂，尤其适用于对二氧化硅类粉体浓缩浆的制备，可以有效的降低体系粘度，制得的浓缩浆具有良好的储存稳定性。

当浓缩浆配方中，无机粉料占比较大时，搭配高分子润湿分散剂 AFCONA-4701 一起使用，可以更好的降低浓缩浆粘度。

产品规格

折光指数	1.440-1.450(25°C)
密度	0.95-0.97 g/cm ³ (20°C)
闪点	>90°C
加氏色号	不大于 4
外观	澄清至轻微浑浊液体(25°C)

添加量

总配方的 0.5 - 1.5%

添加方法

AFCONA-S531 应在粉料分散前加入，并与基料体系混合均匀。

储藏

AFCONA-S 531 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为一年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本