

AFCONA – S506



化学成份

不饱和羧酸高分子聚合物溶液

产品简介

防止颜料浮色发花的润湿分散剂。

产品特性

AFCONA-S506 推荐用于解决复色涂料体系的浮色发花问题，也可以与高分子量分散剂混合使用作为共研磨分散剂。

产品规格

不挥发份	19 - 21%(150°C,30 分钟)
溶剂	烷基苯 / 环己酮
密度	0.91 - 0.94 g/cm ³ (20°C)
酸值	70 - 100 mg KOH/g
闪点	44°C
外观	透明至轻微雾影棕黄色液体(25°C)

添加量

无机颜料重量的 1.0 - 3.0%
或总配方的 0.2 - 1.0%
常规添加量为总配方的 0.5%

添加方法

AFCONA-S506 推荐在研磨分散前添加，并与基料树脂混合均匀。如需后添加时，需要高速分散才能体现效果。

储藏

AFCONA-S506 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本