

AFCONA - 2754



化学成分

不含有机硅的消泡聚合物溶液。

简介

AFCONA-2754是一款适用与溶剂型和无溶剂型环氧、聚氨酯、卷钢和木器涂料的抑泡和脱泡剂。

产品特性

AFCONA-2754 是一款专为溶剂型和无溶剂型环氧、聚氨酯、卷材和木器涂料系统设计的抑泡和脱泡功能的非有机硅类消泡剂。有很强的消除和抑制泡沫产生的作用。

AFCONA-2754 推荐的应用领域:

- 1) 溶剂型和无溶剂环氧和聚氨酯地坪涂料系统;
- 2) 适用于高极性体系木器漆, 如 NC, PU 和酸固化系统;
- 3) 无空气喷涂涂料体系;
- 4) 因其强消泡性能, 用于清漆罩光系统前需要确认罐内是否有雾影现象;
- 5) 还推荐用于 PVC 注塑件卷材系统;

产品规格

溶剂	特殊沸点石油溶剂
密度	0.815 - 0.835 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.450-1.460 (25°C)
闪点	>100 °C
外观	无色至淡黄色透明/略雾液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下:

在无溶剂系统添加量为总配方的1.0%;

溶剂型体系为总配方的0.1-0.3%。

添加方法

为防止泡沫, AFCONA-2754 可在涂料加工时加入。如果是后添加, 则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2754 应存放在阴凉干燥的地方, 未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 160 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能, 但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息, 或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用, 我们不提供任何形式的担保, 明示或暗示的保证, 包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本