

AFCONA-5012



化学成分

改性磷酸酯溶液

产品简介

AFCONA-5012 为高性能底材润湿和流动助剂。

产品特性

AFCONA-5012 有利于提升漆料对施工底材的润湿能力，同时帮助漆面获得更好的长波流平性能，相容性优异，与多数树脂具有良好的混溶性。

AFCONA-5012 的优点如下：

- 1) 提高底材润湿性能；
- 2) 改善流平；
- 3) 防止爆孔；
- 4) 提高气体释放能力；
- 5) 无层间附着影响。

注：AFCONA-5012 在 2°C 以下极寒天气存放时，有可能产生轻微雾状浑浊，可在 40°C 左右烘烤并混合均匀后使用，不影响品质。

产品规格

密度	0.864 - 0.894 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.420 - 1.440 (25°C)
闪点	77°C
外观	透明至轻微雾影浅黄色液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.5 - 2%。

添加方法

AFCONA-5012 可以在生产过程中任何阶段加入。

储藏

AFCONA-5012 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本