

AFCONA-5055



化学成分

多元羧酸氨盐溶液

产品简介

溶剂型体系用受控絮凝型润湿分散剂

产品特性

AFCONA-5055 能有效防止中等极性至非极性厚涂体系及底漆中填料和无机颜料的沉降，也可用于制备膨润土浆。

AFCONA-5055 对无机颜/填料具有优异的降粘和润湿分散能力，并能提供极佳的展色性。本品特别适用于长油、中油和短油醇酸、聚氯乙烯共聚物、氯化橡胶及环氧树脂等基料体系。

AFCONA-5055 的推荐应用领域如下：

- 1) 工业涂料；
- 2) 木器和家具涂料；
- 3) 建筑涂料；
- 4) 防腐涂料。

产品规格

不挥发分	49 - 53% (150°C, 20 分钟)
溶剂	丙二醇甲醚/烷基苯
密度	0.914 - 0.954 g/cm ³ (20°C)
酸值	35 - 50 mg KOH/g
胺值	30 - 40 mg KOH/g
闪点	31°C
外观	黄色至棕色透明液体 (25°C)

添加量

添加量的计算系以助剂的活性成分重量对颜料重量的百分数：

钛白粉 TiO ₂ ：	2 - 5%
其它无机颜料：	4 - 10%
膨润土：	15 - 25%

添加方法

AFCONA-5055 必须在颜料加入前添加到研磨料中混合均匀。

储藏

AFCONA-5055 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本